

### **Клей для ремонта надувных оболочек**

Растворителем для клея является ацетон. Возможно использование клея для склеивания кожи, резины, ПВХ и др. полимеров, за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта.

**Подготовка поверхности:** Очистить поверхность от загрязнений. Обе склеиваемые поверхности тщательно зашкурить или протереть ацетоном, этилацетатом или толуолом. Не используйте бензин и другие предельные углеводороды, лучше промыть поверхности мыльным раствором и дать высохнуть.

**Склеивание:** Клей нанести (тщательно втирая) тонким слоем на обе поверхности и выдержать при температуре не ниже +17С 15-20 мин. После этого произвести вторую намазку поверхностей. Сушка 10-15 мин. и плотно соединить поверхности. Для более прочного соединения необходимо создать давление на склеиваемую поверхность (концом палки, плоским гладким камнем). После этого необходимо оставить соединение, не деформируя его на 10-12 час. Ваша лодка готова!

**Меры предосторожности:** При выполнении клеевых операций необходимо учитывать, что клей при попадании на кожу и слизистые может вызывать аллергическую реакцию. Поэтому мы рекомендуем Вам иметь под рукой чистую воду и моющее средство, а работы проводить на открытом воздухе или в помещении с вытяжкой.

С Наилучшими пожеланиями, команда Солар!